

MasterFlow® 936 AN

Состав на основе чистой эпоксидной (3:1) смолы для крепления анкеров, подверженных высокой нагрузке

Описание

MasterFlow® 936 AN представляет собой двухкомпонентный состав на основе эпоксидной смолы без добавок для крепления анкеров в трещиноватых бетонах и бетонах без трещин.

MasterFlow 936 AN может монтироваться как в сухих так и во влажных отверстиях, выполненных ударным способом, либо методом алмазного бурения.

Рекомендуемое применение

Материал MasterFlow 936 AN предназначен для крепления:

- » Соединений с клеей арматуры
- » Барьерных ограждений
- » Металлоконструкций

Материал MasterFlow 936 AN можно применять при производстве внутренних и наружных работ.

Преимущества

- » Крепления могут размещаться вблизи свободных краёв конструкций
- » Проверено на огнестойкость
- » Универсальность
- » Фиксация без расширяющего давления
- » Высокая несущая способность
- » Увеличенные показатели времени гелеобразования и «открытого» времени
- » Пригоден для сухих и влажных отверстий
- » Пригодно для отверстий, выполненных методом алмазного бурения

Упаковка

Продукт MasterFlow 936 AN поставляется в «side-by-side» картриджах объемом 385 мл (12 штук в упаковке) и 585 мл.

Необходимые принадлежности

Для работы с данным продуктом необходимо:

- » Специальный пистолет
- » Смесительные насадки
- » Насос для очистки с продувкой, либо сжатый воздух
- » Чистящие щетки
- » Удлиняющие трубки
- » Пластиковые накладки

Применение

Для правильного использования материала ознакомьтесь с Инструкцией по применению.

Испытания и сертификация

- » ETA в соответствие с TR023 для клеенных арматурных соединений.
- » Протестировано в соответствии с Системой сертификации LEED 2009 EQ c4.1, правило SCAQMD 1168 (2005).
- » Огнестойкость F240 для арматурных стержней

Условия и сроки хранения

Картриджи следует хранить в оригинальной упаковке, в прохладном помещении (при температуре от +5 до +25°C), не допуская попадания прямых солнечных лучей. При соблюдении данных условий хранения срок годности продукта составляет 12 месяцев с даты его производства.

MasterFlow® 936 AN

Технические данные

Рабочее время и время до нагружения

Примечание: рабочее время (T_{work}) – стандартное время гелеобразования при самом высоком значении температуры в данном интервале. Время до нагружения (T_{load}) определялось для самого низкого значения температуры в данном интервале.

Температура картриджа со смолой	Рабочее время (T_{work})	Температура основания	Время до нагрузки (T_{load})
от +10 до +15°C	40 мин.	от +10 до +15°C	18 часа
от +15 до +20°C	25 мин.	от +15 до +20°C	12 часов
от +20 до +25°C	18 мин.	от +20 до +25°C	8 часов
от +25 до +30°C	12 мин.	от +25 до +30°C	6 часов
от +30 до +35°C	8 мин.	от +30 до +35°C	4 часов
от +35 до +40°C	6 мин.	от +35 до +40°C	2 часов
Убедитесь, что температура картриджа > 10°C			

Физические свойства

Характеристики		Ед.	Показатель	Стандарт испытаний
Плотность		г/см ³	1,5	ASTM D 1875, +20°C/+72°F
Прочность на сжатие	24 ч.	Н/мм ²	75	ASTM D 695, +20°C/+72°F
	7 сут.		95	
Прочность на растяжение	24 ч.	Н/мм ²	18	ASTM D 638, +20°C/+72°F
	7 сут.		23	
Относительное удлинение при разрыве	24 ч.	%	6,6	ASTM D 638, +20°C/+72°F
	7 сут.		5,9	
Модуль упругости при растяжении	24 ч.	ГН/м ²	5,7	ASTM D 638, +20°C/+72°F
	7 сут.		5,5	
Прочность на изгиб	24 ч.	Н/мм ²	45	ASTM D 790, +20°C/+72°F
Температура тепловой деформации (HDT)	7 сут.	°C	49	ASTM D 648, +20°C/+72°F
Содержание летучей органики (VOC)		г/л	4,5	ASTM D 2369

Расчётное количество креплений на один картридж (для плотных оснований)

Объем картриджа	h_{ef}	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
		Отв. Ø12 мм	Отв. Ø14 мм	Отв. Ø16 мм	Отв. Ø20 мм	Отв. Ø24 мм	Отв. Ø32 мм	Отв. Ø40 мм
400 мл Side by side	10d	65	43	30	17	8	4	2
	12d	54	35	25	14	7	3	1
	20d	32	21	15	8	4	2	1

Примечание: при работе на строительной площадке, как правило, фактический расход продукта превышает теоретически рассчитанную величину, что приводит к уменьшению количества креплений на один картридж. На практике это уменьшение оказывается более значительным для отверстий малых диаметров, а также в случае неглубокой установки анкера.

MasterFlow® 936 AN

MasterFlow 936 AN с арматурными стержнями

Параметры монтажа

Диаметр арматурного стержней (мм)	10	12	16	20	25	32
Диаметр высверленных отверстий (мм)	14	16	20	25	32	40

Расчётные величины сопротивления

Размер анкера	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
Фактическая глубина анкеровки h_{ef} (мм)	90	110	125	170	250	300
Бетон без трещин, температурный интервал -40°C ... +80°C						
Вырыв						
C20/25 $N_{Rd,p}$ (кН)	18,85	23,70	38,90	66,12	121,55	186,70
C50/60 $N_{Rd,p}$ (кН)	21,49	27,01	44,34	75,38	138,57	212,84
Срез C20/25 $N_{Rd,s}$ (кН)	9,33	14,67	20,67	57,33	90,00	147,33
Бетон трещиноватый, температурный интервал -40°C ... +80°C						
Вырыв						
C20/25 $N_{Rd,p}$ (кН)	14,14	17,77	20,94	35,60	46,75	71,81
C50/60 $N_{Rd,p}$ (кН)	15,41	19,37	22,83	38,81	50,96	78,27
Срез C20/25 $N_{Rd,s}$ (кН)	9,33	14,67	20,67	57,33	90,00	147,33

Рекомендуемые величины сопротивления

Размер анкера	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
Фактическая глубина анкеровки h_{ef} (мм)	90	110	125	170	250	300
Бетон без трещин, температурный интервал -40°C ... +80°C						
Вырыв						
C20/25 $N_{Rec,p}$ (кН)	13,46	16,93	27,78	47,23	86,82	133,36
C50/60 $N_{Rec,p}$ (кН)	15,35	19,30	31,67	53,84	98,98	152,03
Срез C20/25 $N_{Rec,s}$ (кН)	6,67	10,48	14,76	40,95	64,29	105,24
Бетон трещиноватый, температурный интервал -40°C ... +80°C						
Вырыв						
C20/25 $N_{Rec,p}$ (кН)	10,10	12,69	14,96	25,43	33,39	51,29
C50/60 $N_{Rec,p}$ (кН)	11,01	13,84	16,31	27,72	36,40	55,91
Срез C20/25 $N_{Rec,s}$ (кН)	6,67	10,48	14,76	40,95	64,29	105,24

$f_{yk}=500 \text{ Н/мм}^2$

Частный коэффициент надёжности $\gamma=1,4$.

Значения сопротивлений при более высоких температурах можно узнать в департаменте технической поддержки BASF.

Все вышеприведенные значения учитывают комбинацию выдёргивания и разрушения бетона по конусу (при напряжении) и разрушения стали (при сдвиге).

MasterFlow® 936 AN

Очистка инструментов

Остатки продукта можно удалить механическим способом (после отверждения), либо с помощью щётки, мыльной воды и растворителя (в не отверждённом состоянии).

Инструкция по безопасности

При применении материала MasterFlow 936 AN необходимо соблюдать общеизвестные меры безопасности, которые действуют при работе с химической продукцией. Меры безопасности по работе и транспортировке продукта описаны в паспорте безопасности (MSDS)

Примечание:

Продукция сертифицирована. Условия производства работ и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Эти указания соответствуют нашему сегодняшнему уровню осведомленности и опыту. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.

Для получения дополнительной информации следует обращаться к специалистам ООО «БАСФ Строительные системы»

